

EMBECO – SP

Vláknem vyztužená bitumenová špachtlovací hmota s obsahem organického rozpouštědla

Použití:

Špachtlovací hmota slouží k opravě trhlin, mezer, žlebů atd. jakož i k izolaci kominních a zedních připojení, přelomů atd.

Vlastnosti:

EMBECO - SP se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- přímo použitelný
- odolný vůči mechanickým vlivem
- rychle tuhne
- za chladu nekřehne
- za horka neztéká

Pokyny pro zpracování**Povětrnostní podmínky:**

Při zpracování EMBECO - SP musí být teplota povrchu a okolní teplota vyšší než 5°C. Vplyv vody, deště a mrazu musí být během zpracování a schnutí vyloučen.

Požadavky na podklad a provedení:

Podklad pro nanášení musí být suchý, bez olejů, tuků a uvolněných částic. Před zpracováním se EMBECO - SP zamícháním zcela homogenizuje. EMBECO - SP se nanáší naběračkou, špachtlí nebo hladítkem. Celková tloušťka vrstvy může být až 10 mm na každý pracovní cyklus.

Teoretická spotřeba materiálu:

na 1 mm hrubou vrstvu za sucha ca. 1,3 kg/m²

Skladování:

V neotevřeném originálním obalu je EMBECO - SP skladovatelný minimálně 12 měsíců. Balení se musí skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a silnému působení tepla.

Forma dodávky:

5 l -, 10 l – balení

Čistící prostředky:

Běžně používaná rozpouštědla nebo benzín; při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou.

Technická data:

Konzistence:	pastová
Pojivo:	bitumen
Druh rozpouštědla:	technický benzín
Podíl tuhé látky (DIN 53 215):	ca. 78 %
Bod vzplanutí (DIN 53 213):	ca. 45 °C
Bod měknutí tuhé látky (DIN 52 011):	ca. 95 °C
Tepelná odolnost při 70 °C (AIB):	bez ztečení



EMBECO, s.r.o., Pečnianska 19, 851 01 Bratislava
IČO: 44901828
IČ DPH: SK 2022868683

Tel: +421911 131 477, +421903 011 973
E-mail: embeco@embeco.sk

Odolnost vůči chladu při 4 °C (AIB):
Vodotěsnost (0,2 bar, 8h, AIB):

bez prasklin při ohybu
nepropustný