

EMBECO – VO1

Nízkoviskózní základní bitumenový nátěr s obsahem organického rozpouštědla

Použití:

EMBECO – VO1 je základní penetrační nátěr s vysokým penetračním účinkem na minerální podklady, jako je např. beton, zdivo nebo omítka. EMBECO – VO1 slouží jako základ pro za studena nebo za horka zpracovávané bitumenové nátěry a nanášecí hmoty, jakož i pro bitumenové střešní krytiny.

Vlastnosti:

EMBECO – VO1 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- splňuje požadavky DIN 18 195 a AIB DS 835
- přímo použitelný
- dobrá lepkavost a přilnavost na asfaltové a minerální podklady
- rezistentní vůči vodním roztokům, ředěným kyselinám, solím, vápnu, cementu ap.
- rychle tuhnoucí
- váže prach

Pokyny pro zpracování**Povětrnostní podmínky:**

Při zpracování EMBECO – VO1 musí být teplota povrchu a okolní teplota vyšší než 5°C. Vplyv vody, deště a mrazu musí být během zpracování a schnutí vyloučen.

Požadavky na podklad a provedení:

Podklad pro nanášení musí být suchý, bez olejů, tuků a uvolněných částic. Před zpracováním se EMBECO – VO1 zamícháním zcela homogenizuje. Nanášení EMBECO - VO1 se může provádět natíráním nebo stříkáním.

Teoretická spotřeba materiálu:

ca. 0,2 – 0,3 kg/m², podle podkladu

Skladování:

V neotevřených originálních obalech je EMBECO – VO1 skladovatelný minimálně 12 měsíců. Balení se musí skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a silnému působení tepla. Platí „Nařízení pro hořlavé kapaliny“.

Forma dodávky:

5 l -, 10 l - a 30 l - balení

Čistící prostředky:

ve vyschnutém stavu: běžně používaná rozpouštědla nebo benzín; při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou

Technická data:

Pojivo:	bitumen
Druh rozpouštědla:	technický benzín
Konzistence:	nízkoviskózní
Bod vzplanutí (DIN 53 213):	ca. 30 °C
Hustota (DIN 52 004):	ca. 0,84 g/cm ³

Bezpečnostní informace:

R10 vznětlivý