

EMBECO – SE2

Krycí nátěr na báze bitumenové emulze bez plniva

Použití:

EMBECO – SE2 je pastový krycí nátěr pro střešní pásy a jiné asfaltové střešní krytiny. Dále EMBECO – SE2 působí izolačně vůči půdní vlhkosti na podlahách a stěnách ve styku s půdou.

Vlastnosti:

EMBECO – SE2 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- splňuje požadavky AIB
- tixotropní konzistence umožňuje použití na svislých plochách
- dobře použitelná i na vlhký podklad
- bez organických rozpouštědel – ekologická
- dobrá přilnavost na asfaltové a minerální podklady
- vhodná na použití v interiéru
- rychle schnoucí

Pokyny pro zpracování

Povětrnostní podmínky:

Při zpracování EMBECO – SE2 musí být teplota povrchu a okolní teplota vyšší než 5°C. Vliv vody, deště a mrazu musí být během zpracování a schnutí vyloučen.

Požadavky na podklad:

Stavební plochy, na které se má EMBECO - SE2 nanášet, musí být pevné, rovné, bez výstupků, otevřených trhlin a ostrých hran, jakož i zbavené nečistot. Neuzavřené prohlubiny větší než 5 mm, např. výřezy nebo výtluky omítky, otevřené dilatační mezery a spáry se vyplní vhodnou maltou. Otevřené dilatační mezery do 5 mm, povrchový dezén, popř. nerovnosti cihel musí být omítnuty (jemná nebo vyrovnávací omítky) nebo utěsněny těsnící hmotou nebo stěrkováním a povrch vyrovnán.

Provedení:

EMBECO – SE2 se nanáší nejméně ve dvou vrstvách, například štětkou, špachtlí, stěrkou, štětcem apod. Následující vrstvy se můžou nanášet teprve po úplném vysušení předcházející izolační vrstvy. Vrstva je suchá, když pevně drží na podkladě. Kvůli jednoduššímu čištění je nástroje vhodné před použitím navlhčit a bezprostředně po ukončení práce opláchnout vodou.

Teoretická spotřeba materiálu:

Na jeden nátěr je třeba ca. 0,4 – 0,5 kg/m² bitumenové emulze.

Skladování:

V neotevřeném originálním obalu je EMBECO – SE2 skladovatelný minimálně 9 měsíců. Už otevřené obaly se mohou uskládkovat tím způsobem, že se folie znovu položí na zbytek materiálu a obal se dobře uzavře. Balení se musí skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a silnému působení tepla.



EMBECO CZ, s.r.o., Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
Tel: +420739082692, +421948835737, E-mail: embeco@embeco.cz
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551, IČ DPH:SK4120044819
www.embeco.cz

Forma dodávky:

12 kg - a 28 kg - balení

Čistící prostředky:

v čerstvém stavu:	voda
ve vyschnutém stavu:	běžně používaná rozpouštědla nebo benzín
při kontaktu s kůží:	pasta na mytí rukou

Technická data:

Vlastnosti suché vrstvy:

Konzistence:	pastová
Pojivo:	bitumen
Podíl rozpustných bitumenů (DIN 1996):	ca. 60 %
Tepelná odolnost při 70 °C (AIB):	bez ztečení
Odolnost vůči chladu při 4 °C (AIB):	bez prasklin při ohybu
Vodotěsnost (AIB 0,2 bar, 8h):	nepropustný
Hustota (DIN 52 004):	ca. 1,03 g/cm ³