

EMBECO - VE1

Nízkoviskózní základní nátěr na báze bitumenové emulze

Použití:

EMBECO - VE1 je základní penetrační nátěr s vysokým penetračním účinkem na minerální podklady, jako je např. beton, zdivo nebo omítka. EMBECO - VE1 slouží jako základ pro za studena nebo za horka zpracovávané bitumenové nátěry a nanášecí hmoty, jakož i pro bitumenové střešní krytiny.

Vlastnosti:

EMBECO - VE1 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- splňuje požadavky DIN 18 195 a AIB
- přímo použitelný
- použitelný i na vlhký podklad
- bez organických rozpouštědel – ekologický
- dobrá lepivost a přilnavost na asfaltové a minerální podklady
- vhodný na použití v interiéru
- rezistentní vůči vodním roztokům, ředěným kyselinám, solím, vápnu, cementu ap.
- rychle tuhne, zaceluje póry a váže prach, především při nanášení štětcem

Pokyny pro zpracování

Povětrnostní podmínky:

Při zpracování EMBECO - VE1 musí být teplota povrchu a okolní teplota vyšší než 5°C. Vliv vody, deště a mrazu musí být během zpracování a schnutí vyloučen.

Požadavky na podklad a provedení:

Podklad pro nanášení musí být bez olejů, tuků a uvolněných částic. Před zpracováním se EMBECO - VE1 zamícháním zcela homogenizuje. Nanášení EMBECO - VE1 se může provádět natíráním nebo stříkáním. Na závěr pro snadnější čištění se pracovní přístroje před použitím navlhčí a bezprostředně po použití očistí vodou.

Teoretická spotřeba materiálu:

ca. 0,2 – 0,3 kg/m², podle podkladu

Skladování:

V neotevřených originálních obalech je EMBECO - VE1 skladovatelný minimálně 9 měsíců. Otevřené balení se uschovává tak, že se obaly dobře uzavřou. Balení se musí skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a silnému působení tepla.

Forma dodávky:

12- a 28 kg – balení

Čistící prostředky:

v čerstvém stavu: voda

ve vyschnutém stavu: běžně používaná rozpouštědla nebo benzín, při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou

Technická data:

Pojivo:

bitumen

Konzistence:

nízkoviskózní

Podíl tuhé látky (DIN 53 215):

ca. 35 %



EMBECO CZ, s.r.o., Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
Tel: +420739082692, +421948835737, E-mail: embeco@embeco.cz
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551, IČ DPH:SK4120044819
www.embeco.cz

Bod měknutí tuhé látky (DIN 52 011):
Hustota:

ca. 55 °C
ca. 1,00 g/cm³