

EMBECO – SE1

Krycí nátěr na báze bitumenové emulze bez plniva

Použití:

EMBECO – SE1 je krycí nátěr pro střešní pásy a jiné asfaltové střešní krytiny. Dále EMBECO – SE1 působí izolačně vůči půdní vlhkosti na podlahách a stěnách ve styku s půdou.

Vlastnosti:

EMBECO – SE1 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- splňuje požadavky AIB
- dobře použitelná i na vlhký podklad
- bez organických rozpouštědel – ekologická
- dobrá přilnavost na asfaltové a minerální podklady
- vhodná na použití v interiéru
- rychle schnoucí

Pokyny pro zpracování

Povětrnostní podmínky:

Při zpracování EMBECO – SE1 musí být teplota povrchu a okolní teplota vyšší než 5°C. Vplyv vody, deště a mrazu musí být během zpracování a schnutí vyloučen.

Požadavky na podklad:

Stavební plochy, na které se má EMBECO – SE1 nanášet, musí být pevné, rovné, bez výstupků, otevřených trhlin a ostrých hran, jakož i zbavené nečistot. Neuzavřené prohlubiny větší než 5 mm, např. výřezy nebo výtlučky omítky, otevřené dilatační mezery a spáry se vyplní vhodnou maltou. Otevřené dilatační mezery do 5 mm, povrchový dezén, popř. nerovnosti cihel musí být omítnuty (jemná nebo vyrovnávací omítka) nebo utěsněny těsnící hmotou nebo stěrkováním a povrch vyrovnán.

Provedení:

EMBECO – SE1 se nanáší nejméně ve dvou vrstvách, například štětkou, špachtlí, štětcem apod. Následující vrstvy se můžou nanášet teprve po úplném vysušení předcházející izolační vrstvy. Vrstva je suchá, když pevně drží na podkladě. Kvůli jednoduššímu čištění je nástroje vhodné před použitím navlhčit a bezprostředně po ukončení práce opláchnout vodou.

Teoretická spotřeba materiálu:

Na jeden nátěr je třeba ca. 0,4 – 0,5 kg/m² bitumenové emulze.

Skladování:

V neotevřeném originálním obalu je EMBECO – SE1 skladovatelný minimálně 9 měsíců. Už otevřené obaly se mohou uskládat tak, že se obal dobře uzavře. Balení se musí skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a silnému působení tepla.

Forma dodávky:

12 kg - a 28 kg - balení

Čistící prostředky:

v čerstvém stavu: voda

ve vyschnutém stavu: běžně používaná rozpouštědla nebo benzín; při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou

Technická data:

Vlastnosti suché vrstvy:

Konzistence:	lehce viskózní
Pojivo:	bitumen
Podíl rozpustné bitumen (DIN 1996):	ca. 60 %
Tepelná odolnost při 70 °C (AIB):	bez ztečení
Odolnost vůči chladu při 4 °C (AIB):	bez prasklin při ohybu
Vodotěsnost (AIB 0,2 bar, 8h):	nepropustný
Hustota (DIN 52 004):	ca. 1,03 g/cm ³